

Краска интерьерная супербелая Flaggen



Водно-дисперсионная акриловая краска интерьерная супербелая Flaggen.

Матовая акриловая краска, предназначена для окраски стен и потолков в жилых, офисных и производственных помещениях с нормальной влажностью. Обладает хорошей укрывистостью. После высыхания не мелит. Используется для покраски штукатурки, бетона, газобетона, асбоцемента, ДСП, ДВП, ГВЛ, СМЛ, кирпича и обоев. Краска не содержит растворителей, без запаха. Стены и потолки после окрашивания обладают «дышащей» способностью и не желтеют со временем.

Технические характеристики

Цвет	Белый, колеруется в пастельные цвета
Внешний вид	Густая краска
Вид высохшего слоя	Однородное матовое покрытие
Степень глянца	Матовая
Белизна	Не менее 92 %
Расход	180-200 г/м ² в один слой нанесения на гладкую поверхность
Сухой остаток	Не менее 57 %
Плотность	1,4 кг/дм ³
Разбавление	Водой, не более 5%
Базы и колеровка	Выпускается в Базе А - только для колеровки в пастельные тона
Инструмент	Кисть, валик, распылитель
Межслойная сушка	1 час
Время высыхания	2 часа
Упаковка	Ведро пластиковые 1,4 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 28 кг, 45 кг.

Применение

Непосредственно перед нанесением краску следует тщательно перемешать. Применять при температуре не ниже +8°C и влажности не более 80%.

При работе над одним помещением необходимо использовать краску из одной партии, так как натуральные наполнители, входящие в состав продукта, могут вызывать небольшие расхождения в цвете в зависимости от партии. При использовании краски из разных партий или же колерованной краски состав необходимо перемешать в одной ёмкости в количестве, необходимом для окраски одной стены.

Подготовка поверхности

Все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны иметь возраст не менее 28 суток. Поверхность перед нанесением должна быть сухой и очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. Поверхности, зараженные грибком, мхом и т.п. - тщательно очистить и обработать биоцидным раствором без последующего промывания.

Разделительные вещества мел, известь, песок, отслаивающиеся старые покрытия удалить. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью штукатурки, шпатлевки. Высохшую шпатлевку отшлифовать наждачной бумагой, поверхность обеспылить, после чего на эти участки нанести соответствующую грунтовку.

Перед нанесением краски поверхность загрунтовать воднодисперсионным акриловым грунтом [Aridal G1](#). Для мелящихся и осыпающихся оснований рекомендуется применить грунтовку [Aridal G2](#). В случае нанесения краски на глянцевые покрытия, старые масляные краски и эмали, поверхность обработать мелкой шкуркой, очистить от образования пыли и загрунтовать грунтом по старой краске [Aridal G6](#).

Основания, окрашенные силикатными, известково-цементными и кремнийорганическими красками должны быть полностью очищены от красочного слоя. На акриловые лакокрасочные покрытия допускается наносить краску без предварительного грунтования.

Разбавление

При нанесении кистью или валиком для первого слоя краску разбавить водой до 5 % по объёму, для последующих слоев не разбавлять. При нанесении краскораспылителем - до 10 % по объёму. Краску разбавлять непосредственно перед нанесением.

Нанесение

Наносить кистью, валиком или распылителем с форсункой диаметром не менее 1,8 мм. При нанесении валиком краску следует наносить перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности.

Для получения однородного цвета окрашиваемой поверхности краску наносить в два слоя на чистую сухую подготовленную поверхность. Каждый слой следует наносить от угла до угла без перерывов в нанесении для избежания видимых стыков. Второй слой наносить только после высыхания первого слоя. Инструменты после окончания работ промыть водой.

Время высыхания

При температуре $(20 \pm 3)^\circ\text{C}$ и влажности 65% время высыхания до отлипа составляет 1 час, межслойная сушка - 1 час, полное высыхание - 2 часа. При более низких температурах и повышенной влажности время высыхания увеличивается.

Колеровка

Может колероваться вручную и с помощью автоматических колеровочных машин. При колеровании вручную во избежание отмарывания и снижения прочностных свойств покрытия добавлять колеровочной пасты не более 15% от объема.

Краска выпускается в Базе А, при необходимости состав возможно заколеровать в пастельные тона. Для окрашивания стен в яркие цвета рекомендуется использовать краску для колеровки в яркие цвета [Aridal i4](#) в Базе

С.

В случае окрашивания поверхности в яркие неукрывистые цвета, рекомендуется предварительно нанести слой белой краски заколерованной в похожий оттенок или выровнять цвет стен при помощи укрывающего грунта **Aridal G7**.

Меры предосторожности

При работах внутри помещения не наносить на замерзшие или сильно нагретые основания, температура которых выше + 30 °С, на сырые основания, при температуре ниже + 8 °С и влажности выше 65 %.

Проведение работ

При работе избегайте продолжительного воздействия пыли или окрасочного тумана с глазами или постоянного контакта с кожей, используйте респиратор. Для защиты рук применяйте резиновые перчатки. Закрывайте тару после каждого использования. После завершения работ тщательно помойте руки.

Утилизация

Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

Хранение

В плотно закрытой оригинальной заводской упаковке при температуре от +5 °С до +30 °С, предохранять от прямых солнечных лучей. Не замораживать.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Наша компания постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.